




RADIATORLAK

Hammerite radiatorlak is een hoogglanzende metaallak op terpentine basis, speciaal voor radiatoren, CV- en warmwaterleidingen.

- Hittebestendig
- Sneldrogend
- Geeft een duurzame bescherming



TOEPASSING

Ondergrond	Ferrometalen en intacte verflagen
Toepassing	Binnen

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog bij 20 °C	Na 4 - 6 uur
Schuurbaar bij 20° C	Na 16 uur
Overschilderbaar bij 20°C	Na 16 uur
Doorgehard bij 20° C	Na 7 dagen
Glansgraad	Hoogglans
Rendement	14 m ² per liter Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement
Gereedschap	Alkyd kwast en Lakviltroller
Verdunning	Gebruiksklaar, indien gewenst max. 3% met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner verdunnen
Kleur	Voor het actuele kleuraanbod kijk op www.Hammerite.nl
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in ongeopende verpakking.



Productinformatie

Verpakking	250 ml en 750 ml
Verwerkingstemperatuur	Te gebruiken tussen 5°C en 30°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

IJzer en staal (ferrometaal)

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Los zittende roest en slecht hechtende verflagen verwijderen. Vervolgens het metaal schuren grofte P60 – P80. Stofvrij maken en nogmaals ontvetten. Zwaar ingepitte roestplekken, scherpe hoeken en kaal metaal voorbehandelen met Hammerite NR1 Anti-Roest grondverf.

Intacte verflagen

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Middelgrof grofte P220 – P280 schuren en stofvrij maken. Daarna nogmaals ontvetten.

Stap 2: Verwerking

- Voor gebruik goed doorroeren.
- 2 lagen aanbrengen met Alkyd kwast of Lakviltroller.
- Een volgende laag aanbrengen na minimaal 16 uur.

Stap 3: Na gebruik

- Radiator minimaal 24 uur laten drogen en pas daarna geleidelijk (in stappen van 5 graden) op temperatuur brengen. Er kan, afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en temperatuur, in deze fase nog geurbelasting plaatsvinden.
- Zoveel mogelijk verf van de kwast of roller terug in de verpakking doen, voordat u deze gaat schoonmaken met Hammerite Kwastenreiniger & verdunner.
- Vorstvrij bewaren.
- Let op: Door de samenstelling van dit product kan geringe donkervergeling optreden.



Productinformatie

MILIEU EN VEILIGHEID

Milieu:	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet

Informatie	Bezoek: www.hammerite.nl Mail uw vraag naar: info@hammerite.nl Bel Technical Support: 071-3082344
-------------------	--

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.